



weber.prim facade

фасадная грунтовка

- Паропроницаемая
- Для наружных и внутренних работ
- Возможность транспортировать при отрицательных температурах -5 циклов



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для подготовки оснований перед монтажом минеральной ваты и пенополистирола при устройстве систем теплоизоляции Weber (СФТК); перед окраской акриловыми, силикатными, силиконовыми красками; под последующее оштукатуривание и шпаклевание; оклейку обоями, приклеивание плитки.
- Для наружных и внутренних работ
- Для предварительной подготовки оснований из бетона, ячеистого бетона, кирпича керамического и силикатного, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, штукатурок и шпаклевок

8 800 234 01 31



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях

www.vetonit.weber

weber
SAINT-GOBAIN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), не ниже, %	6
Расход* на 1 слой, мл/м ²	100-150
Температура нанесения	+10...+30 °С
Количество слоев	1-2
Время высыхания одного слоя**, час	1-2

*При обработке оснований расход материала зависит от качества и впитываемости поверхности.

**Перед нанесением следующего слоя убедитесь, что первый слой хорошо высох – образовавшаяся пленка не должна липнуть к рукам.

Фасовка: Пластиковая канистра – 10 л.
Паллета – 60 канистр /600кг.

Хранение: срок хранения в неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей, при температуре от -20 до +30 °С – 12 месяцев. Хранение в замороженном состоянии не должно превышать одну неделю.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Поверхности должны быть сухими (влажностью не выше 3%), очищенными от масел, жиров, остатков меловой побелки, битумных мастик, отслаивающихся покрытий. Все слабые и осыпающиеся участки поверхности удалить механически. При необходимости обеспылить основание (пропылесосить).

Нанесение

Грунтовку можно наносить любым удобным способом: кистью, щеткой, валиком или распылителем. Сильновпитывающие и пористые основания рекомендуется грунтовать не менее двух раз. При нанесении первого слоя необходимо разбавить грунт 1:1 с чистой водой. Для нанесения последующих слоев использовать неразбавленную грунтовку, необходимо соблюдать время межслойной сушки – не менее 30 мин. Во всех остальных случаях использовать неразбавленный продукт. Время высыхания зависит от вида основания и параметров окружающей среды.

Рекомендации

Температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +10 °С. В случае замерзания грунтовки, перед использованием необходимо выдержать ее до полного оттаивания и тщательно перемешать. Не использовать нагревательные приборы для ускорения оттаивания.

Меры предосторожности

Рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

Очистка инструмента

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.



Все представленные в описании технические характеристики и рекомендации по технологии проведения работ верны для температуры окружающей среды 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха $60 \pm 5\%$. В иных условиях показатели качества материала могут отличаться от указанных.

При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за его применение в целях и условиях, не прописанных в данном техническом описании. При возникновении вопросов или сомнений в возможности применения материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с Техническими специалистами компании. Техническое описание, а также какие-либо рекомендации, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие версии автоматически становятся недействительными.

8 800 234 01 31



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях

www.vetonit.weber

weber
SAINT-GOBAIN